

ADLER Aqua Mira CFB**30471**

Lac pentru interior

Descriere produs

Lac pentru lemn, hidrosolubil, pe baza de emulsie poliacrilata.

Se poate aplica „strat pe strat” oferind o buna accentuare a fibrei lemnului si a transparentei, precum si o capacitate de acoperire extrem de ridicata. Continutul de substante active asigura o buna protectie la grasimi (CFB), la reactiile chimice si tensiunilor mecanice.

ADLER Aqua Mira CFB (cod 30471) contine filtre UV, protejind astfel substratul lemnului contra ingalbenirii si decolorarii premature, precum si o buna rezistenta la razele UV.

Lacul Aqua Mira se caracterizeaza printr-o excelenta transparenta si o buna accentuare a texturii substratului de lemn.

Domenii de utilizare

Produs potrivit vopsirii scaunelor sau a altui tip de mobilier, obiecte (ex mese, picioare de scaune) care necesita o excelenta rezistenta la grasimi. Se poate folosi la vopsirea mobilei, a usilor de interior, mobilier de dormitor,

living.

Mod de aplicare

Pentru structuri din lemn greu inflamabile.

Se aplica prin pulverizare Airless/Airmix: nediluat (duza 0,23-0,33 mm, presiune material 100-120 bar/60-90 bar, presiune aer 1-2 bar).

Sau cu pistolul de vopsit cu aer comprimat, diluat cu aproximativ 5% apa (duza 2 mm, presiune aer 3-3,5 bar).

Vascozitatea

La livrare : 140-160 sec. DIN 53211, duza 6mm.

Aplicare in sistem

ADLER Aqua Mira CFB (cod 30471), mai presus de orice, este destinat aplicarii lac-pe-lac.

Se aplica 2x straturi de ADLER Aqua Mira CFB (cod 30471) cu o slefuire intermediara cu granulat de 240-320.

Pe diferite tipuri de lemn cum ar fi stejarul, laricele etc. cu un continut ridicat de substante naturale ce devin active in momentul aplicarii vopselei pe suportul din lemn, recomandam aplicarea ca prim strat ADLER PUR-PRIMER (cod 2591).

Grade de luciu

G 10-cod 30471 G 50-cod 30475

G 70-cod 30477 G 30-cod 30473

Temperatura de aplicare

Nu se aplica sub +15° C (temperatura ambientala si a suportului din lemn).

Ustensilele folosite

Imediat dupa folosire se curata cu apa ;

Recomandam eliminarea resturilor de vopsea uscata cu ADLER Aqua Cleaner (cod 80080) sau cu decapant ADLER Abbeizer (cod 95125).





EURO-WOOD

Diluare	Cu maxim 5% apa. Vascositatea la livrare 140sec.-160sec. (duza 6mm)
Timp de uscare	La temperatura ambientala 23 grade C. Uscare pana la neaderenta prafului cca.30 min. Se poate slefui si aplica un nou strat de lac dupa cca.2 ore. Recomandam ca timpul total de uscare sa fie pe parcursul a 12 ore la o temperatura ambientala de 20 grade C, deoarece in acest mod este mentinut scazut nivelul de solventi reziduali din filmul de vopsea si imbunatateste fermitatea filmului de lac ; Nivelul ridicat de umiditate sau temperaturile scazute pot prelungi simtitor timpul de uscare.
Consum (pe strat)	90-120 g pe strat. Cantitatea maxima ce poate fi aplicata: 450 g/m².
Depozitare	Intr-un loc racoros, ferit de inghet.
Dimensiuni recipiente	5kg, 25kg.
Valabilitate	Un an in ambalajul original sigilat.
Date tehnice	A se respecta regulile privind lucrul cu vopsele si lacuri pe baza de apa, precum si fisele tehnice a acestora.



ADLER Aqua-Sec CFB

30291 ff

Lac pe baza de apa pentru scari si suprafete de interior cu aplicare industriala

Descrierea produsului

Lac pe baza de apa pentru suprafete din lemn cu uscare foarte rapida, ce poate fi utilizat mono sau bicomponent.

Prezinta rezistenta extraordinara la grasini, rezistenta buna la agresiune chimica si mecanica. Accentueaza foarte bine design-ul natural al lemnului, prezinta transparenta extraordinara.

Are proprietati anti-blocking excelente.

Contine filtre speciale UV ce previn ingalbenirea si decolorarea prematura.

Corespunde standardelor

ÖNORM A 1605-12 (suprafete de mobilier):

Rezistenta la agresiune chimica:

utilizat monocomponent corespunde cu : 1-B

utilizat bicomponent corespunde cu : 1-B1

Rezistenta la abraziune :

monocomponent corespunde cu 2-D($\geq 50U$)

bicomponent corespunde cu 2-C($\geq 150 U$)

rezistenta la zgariere:

monocomponent corespunde cu 4-E($\geq 0.5 N$)

bicomponent corespunde cu 4-D ($\geq 1.0 N$)

ÖNORM A 3800-1 privind rezistenta la foc, aplicat pe suport neinflamabil, - B1 in conformitate cu B 3800 -1, Q1, Tr 1

Domenii de utilizare

Pentru lacuire industriala a mobilierului si a altor suprafete de interior, a scaunelor si suprafetelor de bucatarie si baie.

Pentru lacuirea suprafetelor ce se doresc a fi ambalate si depozitate in timp scurt.

Recomandat pentru lacuirea scaunelor sau a scarilor din lemn.

Instructiuni de utilizare

A se agita corespunzator inainte de folosire

Temperatura de aplicare a produsului, a ambientului si a suprafetei de lacuit trebuie sa fie de minim $+15^{\circ}C$.

Anumite tipuri de lemn cu continut bogat in substante hidrosolubile cu ar fi stejarul, lericele, etc se recomanda a fi pregrunduite utilizand ADLER Pur Primer 25291, pentru a preveni aparitia defectelor vizuale.

Prelucrarea bicomponenta:

100 parti in greutate de ADLER Aqua-Sec CFB 30291 ff

7 parti in greutate de ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

Pot life - 4 ore la aprox $20^{\circ}C$.

Daca se doreste extinderea pot life-ului cu inca 4 ore, materialul ramas trebuie amestecat cu material proaspat catalizat in raport de 1:1





EURO-WOOD

Mod de aplicare

Metode de aplicare	Airless	Airmix /Aircoat	Pistol cu cupa
Diametru duza (ømm)	0.23-0.33	0.23-0.33	2.0
Presiune de aplicare (bar)	100-120	60-90	2.5-3.5
Presiune aer (bar)	-	1-2	-
Dilutie	apa		
Raport de diluare %	-	-	-
Cantitate aplicata (g/mp)	Aproximativ 80-120 g. Cantitatea maxima aplicata – 450		

Tim de uscare

Uscare pentru revopsire dupa 2 ore
Uscare pentru slefuire dupa 2 ore

Dimensiuni recipiente

4 kg, 22kg

Intretinere/curatare

Curatarea suprafetelor se face utilizand ADLER Clean-Möbelreiniger 96490.
Pentru intretinere recomandam ADLER Clean-Möbelpflege Plus 7222000210.

Grade de luciu

G10 Stumpfmatt 30291
G30 Matt 30293
G50 Halbmatt 30295
G70 Seidenmatt 30297

Depozitare/durabilitate

In locuri racoroase ferite de inchet,
Cel putin 12 luni in ambalaj original sigilat.

Vascozitate la livrare

120 ± 5 s s conform DIN 53211 (cupa ford de 4mm la 20 C°)

Telefon +40 232 71 87 18
+40 745 65 04 00
E-mail office@euro-wood.ro
Adresa 707366 - Budăi, Iași, România

CUI RO 15 85 05 73
Nr. reg. J22/1965/2003
Capital social 10.000 lei
Banca | Cont B.T. | RO 98 BTRL 02 40 12 02 42 97 67 XX

EURO-WOOD
TEHNOLOGIE PENTRU LEMN
www.euro-wood.ro



Bluefin Smart

2990000105

Lac pe baza de apa cu efect natur aplicabil intr-un singur strat

Descrierea produsului

Lac pe baza de apa , bicomponent ce pastreaza efectul de lemn natur, cu rezistenta mecanica extraordinara si catifelat la atingere. Nu schimba nuanta naturala a lemnului, ramamand perfect mat, totodata nu se amprenteaza la atingere.

Se aplica intr-un singur strat.

Corespunde standardelor

ÖNORM A 1605-12 (suprafetele de mobila)

privind rezistenta chimica 1-B1(exceptand vinul rosu si cafeaua)

rezistenta la abraziune 2-D($\geq 50U$)

rezistenta la zgariere 4-D($\geq 1.0 N$)

rezistenta la flacara 5-B (suprafata greu inflamabila)

ÖNORM A 3800-1 privind rezistenta la foc, aplicat pe suport neinflamabil, - B1 in conformitate cu B 3800 -1, Q1, Tr 1

ÖNORM S 1555 sau DIN 53160 privind rezistenta la saliva sau transpiratie

ÖNORM EN 71-3 privind siguranta jucariilor; nu contine metale grele.

Domenii de utilizare

Pentru mobilier si suprafete de interior expuse la nivel norma de uzura mecanica

Pentru finisaze de interior cu aspect natura si por deschis.

Adecvat pentru a fi aplicat pe suprafete albite cu perhidrol.

Instructiuni de utilizare

A se agita corespunzator inainte de folosire

Temperatura de aplicare a produsului, a ambientului si a suprafetei de lacuit trebuie sa fie de minim $+15^{\circ}C$.

Rezistenta mecanica completa se obtine la 2 zile dupa lustruire

Prelucrarea bicomponenta:

100 parti in greutate de Bluefin Smart 2990000105

15 parti in greutate de ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

ADLER Aqua- PUR-Harter trebuie adaugat cu atentie progresiv in timp ce se amesteca lacul, pentru a evita formarea catalizarea neuniforma.

Pate fi aplicat pe orice tip de lemn, inclusiv suprafete furniruite.

Pot life - 3 ore la aprox $20^{\circ}C$

Se recomanda ca suportul de lemn sa fie slefuit cu granulat 220-240 inainte de lacuire.

Mod de aplicare

Metode de aplicare	Airless	Airmix /Aircoat	Pistol cu cupa
Diametru duza ($\varnothing mm$)	0.23-0.33	0.23-0.33	2
Presiune de aplicare (bar)	100-120	80-100	3-4
Presiune aer (bar)	-	1-2	-
Dilutie	apa		
Raport de diluare %	-	-	5-10
Cantitate aplicata (g/mp)	Aproximativ 130-150		

Se aplica un singur strat





EURO-WOOD

Dupa un timp de uscare de 12-16 ore se recomanda slefuirea fina utilizand granulatie de P360- P400 (rezultate extraordinare puteti obtine utilizand Scotch-Brite (ultra fin 9640 000301)

Dupa lustruire se recomanda indepartarea prafului utilizand o laveta

Dupa 2 zile de la lustruire suprafata capata rezistenta mecanica maxima.

Timp de uscare

Uscare pentru manipulare dupa 16 ore

Uscare pentru slefuire dupa 16 ore

Uscare pentru depozitare/suprapunere dupa 16 ore

Intretinere/curatare

Curatarea suprafetelor se face utilizand ADLER Clean-Möbelreiniger 96490.

Pentru intretinere recomandam ADLER Clean-Möbelpflege Plus 7222000210.

Dimensiuni recipiente

4 kg, 20kg

Depozitare/durabilitate

In locuri racoroase ferite de inchet,

Cel putin 6 luni in ambalaj original sigilat.

Vascozitatea la livrare

60 ± 10 s conform DIN 53211 (cupa ford 4-mm, la 20 °C)

Telefon +40 232 71 87 18
+40 745 65 04 00
E-mail office@euro-wood.ro
Adresa 707366 - Budăi, Iași, România

CUI RO 15 85 05 73
Nr. reg. J22/1965/2003
Capital social 10.000 lei
Banca | Cont B.T. | RO 98 BTRL 02 40 12 02 42 97 67 XX

EURO-WOOD
TEHNOLOGIE PENTRU LEMN
www.euro-wood.ro



Bluefin Softmat

3052

Lac pe baza de apa cu efect natur

Descrierea produsului

Lac pe baza de apa , acrilic, bicomponent ce pastreaza efectul de lemn natur, cu rezistenta mecanica extraordinara si matasos la atingere. Nu schimba nuanta naturala a lemnului, ramamand perfect mat, totodata nu se amprenteaza la atingere.

Correspunde standardelor

ÖNORM A 3800-1 privind rezistenta la foc, aplicat pe suport neinflamabil, - B1 in conformitate cu B 3800 -1, Q1, Tr 1

ÖNORM S 1555 sau DIN 53160 privind rezistenta la saliva sau transpiratie

ÖNORM EN 71-3 privind siguranta jucariilor; nu contine metale grele.

Domenii de utilizare

Pentru mobilier si suprafete de interior expuse la nivel norma de uzura mecanica

Pentru finisaze de interior cu aspect natura si por deschis.

Recomandat ca strat de lac final pentru suprafete vopsite cu Pigmocryl

Adecvat pentru a fi aplicat pe suprafete albite cu perhidrol

Adecvat a fi aplicat pe suprafete furniruite.

Instructiuni de utilizare

A se agita corespunzator inainte de folosire

Temperatura de aplicare a produsului, a ambientului si a suprafetei de lacuit trebuie sa fie de minim +15 C°.

Anumite tipuri de lemn cu continut bogat in substante hidrosolubile cu ar fi stejarul, lericele, etc se recomanda a fi pregrunduite utilizand ADLER Pur Primer 25291, pentru a preveni aparitia defectelor vizuale.

Prelucrarea bicomponenta:

100 parti in greutate de Bluefin Softmatt 3052000105

10 parti in greutate de ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

Pot life - 4 ore la aprox 20 C° . Temperatura crescuta reduce timpul de prelucrabilitate a lacului.

In cazul aplicarii lac pe lac, se recomanda slefuirea intermediara cu granulat P280 sau P320.

Mod de aplicare

Metode de aplicare	Airless	Airmix /Aircoat	Pistol cu cupa
Diametru duza (ømm)	0.23-0.33	0.23-0.33	1.8
Presiune de aplicare (bar)	100-120	100-120	3-4
Presiune aer (bar)	-	1-2	-
Dilutie	apa		
Raport de diluare %	-	-	5-10
Cantitate aplicata (g/mp)	Aproximativ 80-110 g. Cantitatea maxima aplicata – 400		

Tim de uscare

Uscare pentru manipulare dupa 5 ore

Uscare pentru slefuire dupa 12 ore

Uscare pentru depozitare/suprapunere dupa 12 ore

Uscarea totala dupa 2 zile





EURO-WOOD

Intretinere	Intretinerea suprafetelor se face utilizand ADLER Clean-Möbelreiniger 96490.
Dimensiuni recipiente	4 kg, 20kg
Depozitare/durabilitete	In locuri racoroase ferite de inghet, Cel putin 6 luni in ambalaj original sigilat.
Vascozitate la livrare	90±20 s conform DIN 53211 (cupa ford de 4mm la 20 C°)

Telefon +40 232 71 87 18
+40 745 65 04 00
E-mail office@euro-wood.ro
Adresa 707366 - Budăi, Iași, România

CUI RO 15 85 05 73
Nr. reg. J22/1965/2003
Capital social 10.000 lei
Banca | Cont B.T. | RO 98 BTRL 02 40 12 02 42 97 67 XX

EURO-WOOD
TEHNOLOGIE PENTRU LEMN
www.euro-wood.ro



ICRO Grund 198 Tix.**WTFO198T**

Descriere produs	Grund transparent hidrosolubil,ce contine polimeri specialiamestecati cu apa, ceara si agenti de matisare.		
Aplicare	Recomandat pentru lacuirea in verticala si orizontala, utilizat in lacuirea usilor si a pieselor din lemn profilate. A se feri de inghet. A nu se aplica la o temperature mai mica de 5°C. Produsul vine pregatit pentru utilizare (se poate dilua cu maxim 10% apa, insa vascozitatea produsului se va ajusta).		
Caracteristici	Uscare rapida, transparent ridicata.		
Metode de aplicare	Traditional prin pulverizare cu pistolul de vopsit sau cu pompa de vopsit Airless/Aermix.		
Proprietati fizico-chimice	Corp solid:	28+(-)2%	
(la 20°C)	Greutate specifica:	1+(-)0.02	
	Vascozitate:	35"-40" cu cupa Ford no 4	
Timpul de uscare	Timp intermediar de uscare fara praf:	20´	
	Timp intermediar de uscare la atingere:	40´	
	Timp de uscare pentru stratul urmator:	6 h	
	Timp complet de uscare pentru stratul urmator:	12 h	
Recipiente	25 Kg		
Cod produs	WTFO198T		
Producator	Icro Coatings - Italia		



ADLER Aqua-Isospeed

31016

Descrierea produsului	Grund de umplere pe baza de apa pentru aplicare prin pulverizare cu uscare rapida, putere de acoperire mare, usor de slefuit. Poate fi utilizat atat monocomponent cat si bicomponent. Utilizat bicomponent ofera o izolare foarte buna asupra substantelor colorate sau hidrosolubile continute de lemn; poate fi aplicat direct pe panourile de MDF.
Domenii de utilizare	Grund de umplere pentru suprafetele de mobila vopsite ; Datorita tixotropiei ridicate poate fi aplicat pe suprafetele verticale. De asemenea poate fi aplicat pe elemente profilate si/sau furniruite. Utilizat bicomponent ofera o capacitate mare de izolare a substantelor hidrosolubile din componenta lemnului, de aceea se recomanda a fi utilizat ca grund pentru suprafete ce se doresc lacuite in nuante pastelate sau alb. Se recomandata utilizarea bicomponenta pe suprafetele din MDF, pentru a obtine o izolare de inalta calitate. Pentru grunduirea panelurilor multistrat se recomanda utilizarea bicomponenta. Recomandat pentru ciclul de vopsire greu inflamabil ADLER Aqua-Isospeed este conceput ca prim strat pentru vopseluri pe baza de apa, cum ar fi ADLER Pigmocryl CFB ;
Mod de lucru	
Raportul de amestec	100 parti cantarite de ADLER Aqua-Isospeed alb 31016 5 parti cantarite de catalizator ADLER Aqua-PUR-Harter 82220 Sau 15parti in volum de ADLER Aqua-Isospeed alb 31016 1 parte in volum de catalizator ADLER Aqua-PUR-Harter 82220 ; Se amesteca bine grundul inainte si dupa adaugarea de catalizator, de preferinta cu ajutorul unui mixer ;
Viscozitatea amestecului	60+/- 5 secunde (cupa FORD diam duzei 6 mm, la 20°C);
Aplicare	Se aplica prin pulverizare airless/airmix (duza diam. 0,28-0.33mm, 100-120 atm./1-2 atm), fara diluare ; Se aplicarea cu pistol de vopsit cu aer comprimat (duza diam. 1,8-2,2mm, 3-4 atm.), fara diluare In cazul in care se dilueaza cu mai mult de 5% apa, efectul de izolare scade.





EURO-WOOD

Durata produsului catalizat (pot life)	6 h la 20°C ;		
Pregatirea suportului	Dupa aceasta perioada amestecul grund/catalizator, nu se mai poate utiliza ; Pt MDF :slefuire cu granulatatie 180-220 ; Pt furnir : slefuire cu granulatatie de 180-220		
Cantitatea de aplicare	150-200 g/m ² pe strat ; o cantitate mai mica aplicata decit cea recomandata reduce capacitatea de izolare ; Cantitatea maxima de aplicare : max 500 g/m ² ; Pentru obtinerea porilor inchisi aplicati cel putin 2 straturi de ADLER Aqua-Isospeed;		
Timpul de uscare	La o aplicare de cca. 150 g/m ² , slefuirea se poate efectua dupa cca. 3 ore de uscare la temperatura ambientala ; Pentru a se putea lacui in conditii optime se recomanda un timp de uscare de 12h Pentru a obtine o izolare perfecta si o stefuire usoara se recomanda uscarea peste noapte Umiditatea ridicata sau temperatura scazuta a ambientului, creste semnificativ timpul de uscare ;		
Temperatura de aplicare	Cel putin 15°C		
Slefuirea intermediara	Se slefuie cu granulatatie 280 intre straturile de grund, si 320-360 intre grund si lac ; Recomandam aplicarea unui nou strat, imediat dupa slefuire pentru obtinerea celei mai bune aderente; slefuirea grundului se face usor, fara a insista foarte mult asupra suportului deoarece se pierde capacitatea de izolare;		
Strat final	ADLER Pigmocryl CFB in tonalitatea dorita; Continutul de substante interne hidrosolubile din lemn, poate varia foarte mult, de la tipul pana la originea acestuia; de aceea se recomanda efectuarea unei probe pe lemnul original, pentru evaluarea efectului de izolare		
Panouri de MDF	Pe panourile de MDF de buna calitate cu o greutate specifica mare (ex. panouri cu o grosime de 19 mm si cu o greutate de cel putin 700 kg/m ³), se poate aplica ADLER Aqua-Isospeed 31016 cu 5% intaritor 82220, fara preizolare; Daca se aplica un preizolant (cum ar fi ADLER Aqua Soft CFB) grundul poate fi folosit monocomponent. Pentru utilizarea in ambiente sanitare recomandam utilizarea panourilor de MDF rezistente la umiditate, ex. V100. Nu recomandam utilizarea pe suprafetele orizontale, care vor fi in contact permanent cu apa, ex. blaturi de chiuvete ;		
Valabilitate	9 luni, ferit de inghet ;		
Nuante	Alb 31016 ;		
Recipiente	ADLER Aqua-Isospeed	31016 :	22 kg ;
	ADLER Aqua-PUR-Harter 82220 :	0,28 kg,	0,77 kg ;



ICRO Lac 199T**WTVE199T50****Descriere produs**

Lac pe baza de apa ce contine rasini hidrosolubile. Adaptat pentru aplicarea pe suprafete profilate atat orizontale cat si verticale. Recomandat pentru usi si panouri.

Aplicare

Pentru rezultate cat mai bune nu se recomanda folosirea produsului la o temperatura mai mica de 10°C si umiditate relativa mai mare de 70%.

A nu se expune intens la razele solare.

Caracteristici

Uscare rapida, rezistenta superficiala la zgarieturi.

Metode de aplicare

Traditional prin pulverizare cu pistolul de vopsit sau cu pompa de vopsit Airless/Aermix.

Proprietati fizico-chimice

Corp solid: 34 – 40 %

(la 20°C)

Greutate specifica: 1.05+(-)0.02

Vascozitate: 35"-40" cu cupa **Ford no 4**

Timpul de uscare

Timp intermediar de uscare fara praf: 15'

Timp intermediar de uscare la atingere: 30'

Timp de uscare pentru stratul urmator: 12 h

Stivuire: 48 h

Recipiente

25 Kg

Cod produs

WTVE199T

Producator

Icro Coatings - Italia



ADLER Pigmocryl

CFB31105

Descrierea produsului

Vopsea pe baza de apa, pentru suprafete din lemn, pe baza de dispersii copolimerice de poliuretan-acrilat, cu retea elastica buna. Rezistenta mecanica si chimica buna, rezistenta la creme si grasimi deosebit de buna, rezistenta foarte buna impotriva actiunii UV, prezinta priza foarte buna pe suprafete verticale.

Domenii de aplicare

Pentru suprafete de mobila, suprafete interioare din lemn, lambriuri si tavane de lemn.

Metode de aplicare

Pentru suprafete cu pori deschisi sau pori inchisi.

Viscozitatea la livrare 150 ± 5 sec. conform DIN 53211 (cupa FORD duza de 4 mm, la 20 °C)

Pulverizare Airless/airmix (duza de 0,23-0,33-mm, 100-120 bar material /1-2 bar aer)

Ca. 150 s – nediluant

Pistol cu aer (duza de 2,0 mm, 3-4 bar)

Ca. 120 s – diluat cu cca. 5 % apa

Produsul trebuie amestecat bine inainte de folosire

Este nevoie de o temperatura ambientala de minim 15 °C

Pentru a obtine rezultate optime la temperatura mai scazute si/sau umiditate crescuta(>70%) recomandam adaugarea de intaritor Aqua-PUR-

Harter82220.

Timpul de prelucrare 8 ore (pot life).

Pentru suprafete intens utilizate(mese, scaune, etc) pentru a obtine suprafete rezistente la zgariere sau alte agresii mecanice recomandam in principiu aplicarea unui strat de Aqua Top Antiscratch 30341 sau Aqua Soft CFB 30361. Timpul intermediar de uscare este de minim 12 h, max 3 zile.

In momentul aplicarii pe usile de interior se recomanda verificarea compatibilitatii garniturilor cu suprafetele vopsite.

Tehnica de aplicare

Procedura de aplicare	Airless	Airmix	Aer comprimat
Duza (Ømm)	0.23-0.33	0.23-0.33	2.0
Presiune de pulverizare (bar)	100-120	100-120	3-4
Aer atomizat	-	1-2	-
Diluare	apa		
Adios diluant in %	-	-	5
Vascozitate (cupa 4mm, 20°C)	150	150	120





EURO-WOOD

Cantitate de aplicare (g/m ²)	Cca. 120-200 g/m ² /strat Cantitate totala de aplicare max 450 g -suprafete cu pori inchisi circa. 130 g - suprafete cu pori deschisi in tonuri pastelate si RAL 9010 cca 150-200
---	---

Timp de uscare

(Temperatura camerei 23 °C, 50% umiditate)
Se poate slefui si revopsi dupa aproximativ 3 h.
Cifrele mentionate sunt orientative. Uscarea depinde de tipul de lemn, grosimea stratului aplicat, temperatura, circulatia aerului, si umiditatea relative a acestuia.

Curatarea ustensilelor

Recomandam curatarea cu apa sau Aqua-Cleaner 80080 (diluata cu 1:1 apa)

Slefuirea intermediara

Granulatie 280-360

Pentru tonuri pastelate si RAL 9010 utilizati doar granulatia 280

Pregatirea suportului

Suportul din lemn sa fie uscat, curatat de praf si grasimi,
Lemn masiv slefuit cu granulatie 150-180

Placi de MDF furniruit slefuit cu granulatie 180-220

Grunduri posibile

Pentru suprafete mate cu por inchis

a) Placi de PFL sau MDF furniruite, grunduite cu ADLER Aqua-Spritzfüller Weiß (alb) 31010 sau Aqua Isospeed 31016, cu slefuire intermediara granulatie 280-360.

b) Lemn masiv sau placi de PFL cu furnir de baza (fag), grunduite de 2 x cu ADLER Aqua-Spritzfüller Weiß (alb) 31010 sau Aqua Isospeed 31016

c) Placi de MDF, grunduite de 2 - 3 x cu Aqua Isospeed 31016; sau izolate in prealabil cu 1x ADLER Aquasoft CFB si grunduite de 2 x cu ADLER Aqua-Spritzfüller 31010

Lacuirea de acoperire cu ADLER Pigmocryl CFB, in tonalitatea dorita de culoare (cantitatea de aplicare cca. 130 g/m²).

Pentru suprafete mate cu por deschis

Pregatirea prealabila:

Aplicarea in prealabil a unui izolan ADLER Aqua-Isospeed
Speciile de lemn care tind sa prezinte fluxuri de rasina (spre ex. pinul) si speciile de lemn cu substante lemnoase colorante, solubile in apa (spre ex. frasinul) trebuie izolate in prealabil cu 2x ADLER Aqua Isospeed 31016.

a) Constructii de baza in tonul de culoare RAL 9010 "Alb ca zapada", precum si in tonuri pastelate

- Se va grundui din plin cu 150-200 g/m² ADLER Aqua Isospeed 31016

- Uscarea peste noapte, la temperatura camerei

- Slefuire intermediara cu P 280 (evitati sa faceti gauri!)

- Lacuire de acoperire cu 150-200 g/m² Pigmocryl CFB

b) Constructii de baza pentru tonuri pline de culoare





EURO-WOOD

- Se va grundui din plin cu 150-200 g/m² Pigmocryl CFB
- Uscarea peste noapte, la temperatura camerei
- Slefuire intermediara cu P280-360 (evitati sa faceti gauri!)
- Lacuire de acoperire cu 120-150 g/m² Pigmocryl CFB

In cazul suprafetelor intens utilizate (mese, scaune, usi samd), va recomandam aplicarea ca strat final a lacului ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 (rezistenta chimica excelenta - 1-B1, conform ÖNORM A 1605-12 Testarea 1 - si in tonul de culoare RAL 9010 "Alb ca zapada") sau cu ADLER Aquasoft CFB 30361. Astfel puteti obtine suprafete foarte rezistente din punct de vedere mecanic si care trec "testul cu inelul".

Timpul de uscare intermediara: Minim 12 ore, maxim 3 zile.

Granulatie P 280-360

Slefuire intermediara

Utilizati granulatia de 280 pentru culorile pastelate si RAL9010

Alte indicatii

Daca usile interioare urmeaza sa fie lacuite cu ADLER Pigmocryl CFB, va rugam sa tineti cont de faptul ca trebuie utilizate doar profile de etansare care suporta lacuri acrilate.

Valabilitatea

9 luni - a se feri de inghet

Tonuri de culoare

ADLER Pigmocryl CFB G 50 RAL 9010-31106,

Negru 31122

Pentru amestecarea tonurilor speciale de culoare, va sta la dispozitie o gama de 13 tonuri de culoare de baza (31105 pana la 31122).

Tonurile de culoare RAL, NCS samd. sunt disponibile drept amestec la comanda.

Produse suplimentare

Grund Aqua Isospeed 31016

Lac ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 ff

Lac ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff

Intaritor ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

Intretinere

Curațare cu ADLER Clean Möbelreiniger 96490 și întreținere cu ADLER Clean Möbelpflege 96491

Recipiente

1 kg, 3 kg (doar tonurile de culoare de baza), 5 kg, 25 kg.

Telefon +40 232 71 87 18
+40 745 65 04 00
E-mail office@euro-wood.ro
Adresa 707366 - Budăi, Iași, România

CUI RO 15 85 05 73
Nr. reg. J22/1965/2003
Capital social 10.000 lei
Banca | Cont B.T. | RO 98 BTRL 02 40 12 02 42 97 67 XX

EURO-WOOD
TEHNOLOGIE PENTRU LEMN
www.euro-wood.ro

