

Bluefin Softmat

3052

Lac pe baza de apa cu efect natur

Descrierea produsului

Lac pe baza de apa , acrilic, bicomponent ce pastreaza efectul de lemn natur, cu rezistenta mecanica extraordinara si matasos la atingere. Nu schimba nuanta naturala a lemnului, ramamand perfect mat, totodata nu se amprenteaza la atingere.

Corespunde standardelor

ÖNORM A 3800-1 privind rezistenta la foc, aplicat pe suport neinflamabil, - B1 in conformitate cu B 3800 -1, Q1, Tr 1

ÖNORM S 1555 sau DIN 53160 privind rezistenta la saliva sau transpiratie

ÖNORM EN 71-3 privind siguranta jucariilor; nu contine metale grele.

Domenii de utilizare

Pentru mobilier si suprafete de interior expuse la nivel norma de uzura mecanica

Pentru finisaze de interior cu aspect natura si por deschis.

Recomandat ca strat de lac final pentru suprafete vopsite cu Pigmocryl

Adecvat pentru a fi aplicat pe suprafete albite cu perhidrol

Adecvat a fi aplicat pe suprafete furniruite.

Instructiuni de utilizare

A se agita corespunzator inainte de folosire

Temperatura de aplicare a produsului, a ambientului si a suprafetei de lacuit trebuie sa fie de minim +15 C°.

Anumite tipuri de lemn cu continut bogat in substante hidrosolubile cu ar fi stejarul, lericele, etc se recomanda a fi pregrunduite utilizand ADLER Pur Primer 25291, pentru a preveni aparitia defectelor vizuale.

Prelucrarea bicomponenta:

100 parti in greutate de Bluefin Softmatt 3052000105

10 parti in greutate de ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

Pot life - 4 ore la aprox 20 C° . Temperatura crescuta reduce timpul de prelucrabilitate a lacului.

In cazul aplicarii lac pe lac, se recomanda slefuirea intermediara cu granulatatie P280 sau P320.

Mod de aplicare

Metode de aplicare	Airless	Airmix /Aircoat	Pistol cu cupa
Diametru duza (ømm)	0.23-0.33	0.23-0.33	1.8
Presiune de aplicare (bar)	100-120	100-120	3-4
Presiune aer (bar)	-	1-2	-
Dilutie	apa		
Raport de diluare %	-	-	5-10
Cantitate aplicata (g/mp)	Aproximativ 80-110 g. Cantitatea maxima aplicata – 400		

Timp de uscare

Uscare pentru manipulare dupa 5 ore

Uscare pentru slefuire dupa 12 ore





EURO-WOOD

Intretinere

Uscare pentru depozitare/suprapunere dupa 12 ore

Uscarea totala dupa 2 zile

Intretinerea suprafetelor se face utilizand ADLER Clean-Möbelreiniger 96490.

Dimensiuni recipiente

4 kg, 20kg

Depozitare/durabilitete

In locuri racoroase ferite de inghet,

Cel putin 6 luni in ambalaj original sigilat.

Vascozitate la livrare

90±20 s conform DIN 53211 (cupa ford de 4mm la 20 C°)

Telefon +40 232 71 87 18
+40 745 65 04 00
E-mail office@euro-wood.ro
Adresa 707366 - Budăi, Iași, România

CUI RO 15 85 05 73
Nr. reg. J22/1965/2003
Capital social 10.000 lei
Banca | Cont B.T. | RO 98 BTRL 02 40 12 02 42 97 67 XX

EURO-WOOD
TEHNOLOGIE PENTRU LEMN
www.euro-wood.ro



ADLER Legnopur

26211

Lac acrilic bicomponent cu rezistenta mecanica excelenta.

Descrierea produsului

Lac transparent, acrilic, de inalta calitate. Ridicata rezistenta mecanica si chimica, putere mare de acoperire, prin aplicare produsul scoate in evidenta aspectul natural al lemnului, excelenta rezistenta la ingalbenire, evidentiaza porii.

Rasina poliacrilica/acetat butirat de celuloza, ADLER Legnopur (cod 26211), nu contine solventi aromatici.

Caracteristici speciale

ADLER Legnopu contine o combinatie de filtri UV speciali, cu inalta protectie impotriva razelor UV, care protejeaza suportul din lemn si eventualii coloranti aplicati, de ingalbenirea sau decolorarea prematura a peliculei.

Rezistenta la agentii chimici	
ONORM A 1605-12-examinare 1	Grupul de clasificare 1-B1
Rezistenta la abraziune	
ONORM A 1605-12-examinare 2	Grupul de clasificare 2-D (≥ 150 rotiri)
Rezistenta in cazul zgirieturii	
ONORM A 1605-12-examinare 4	Grupul de clasificare 4-D (≥ 1.0 N)
Rezistenta la inflamare	
ONORM A 1605-12-examinare 5	Grupul de clasificare 5-B (mobilier cu suprafete ignifuge)
ONORM A 3800-1 (primul B 3800-1)-in combinatie cu un suport ignifug	Clasa de combustibilitate la ignifugare (primul B1) Clasa de formare fum Q1 (rezulta putin fum) Clasa de formare picaturi TR 1 (nu formeaza picaturi)
Greu inflamabil (DIN 4102-B1) Doar in combinatie cu panouri din PAL, cherestea-chiar furniruite, greu inflamabile. Certificatul general de supraveghere al lucrarilor de constructii (Allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis) P-BWU03-I-16.5.235 MPA Stuttgart	
Comportamentul la foc (ONORM EN 13501-1) Doar in combinatie cu panouri din PAL, cherestea-chiar furniruite, greu inflamabile. Comportamentul la foc-B; Formarea fumului - S2, B-S2, D0; Picaturi fierbinti - D0.	
Certificat de inofensivitate Conform procesului verbal de testare al Institutului Austriac pentru produsele de vopsire pe lemn (Osterr. Lackinstitut), se atesta ca finisajele efectuate cu produsele ADLER Legnopur (cod 26211) pe lemn nu sunt periculoase.	





Vopsirea jucariilor

ADLER Legnopur (cod 26211) este potrivit pentru vopsirea jucariilor si corespunde exigentelor impuse de normativa austriaca S1555 ca fiind rezistenta la saliva si transpiratie. Corespunde de asemenea si normei austriece ONORM EN 71-3 "Siguranta jucariilor, migratia anumitor elemente" (fara metale grele).

Domenii de utilizare

Pentru vopsirea suprafetelor de mobilier, a mobilierului pentru hoteluri si scoli, pentru mobila de bucatarie si baie.

Domenii de utilizare II-IV conform normativei austriece ÖNORM A 1610-12 ;
Pentru sisteme de lacuire greu combustibile sau greu inflamabile;
Adaptat si pentru vopsirea suprafetelor albite cu peroxid de hidrogen.

Prelucrarea

Vopseaua ADLER Legnopur (cod 26211) este recomandata pentru aplicarea "lac peste lac":

Vascozitatea produsului	Cca. 30 s conform DIN 53211 (duza de diametru 4 mm, 20°C)
Amestec	10 parti in greutate de ADLER Legnopur (cod 26211) 1 parte in greutate de catalizator ADLER PUR Harter (cod 82019)
Vascozitatea amestecului	Cca 25 s conform DIN 53211 (duza cu diametru de 4 mm, 20° C)
Vascozitatea la aplicare	Aplicare prin pulverizare cu pistol Airless/Airmix (duza 0.23-0.28 mm, 100-120 atm/1-2 atm) si in flow coating; cca. 25 s-fara diluare. Aplicare cu aerograful (duza 1.8 mm, 3-4 atm); cca. 18 s-diluat cu 10% ADLER DD-Verdunnung (cod 80019).
Pot-Life	O zi; produsul catalizat care nu a fost aplicat in timpul zilei poate fi utilizat in ziua urmatoare fiind absolut necesara o amestecare prealabila 1:1 cu materiale proaspete; Nu este posibila o ulterioara utilizare a produsului catalizat in afara celor specificate in prezenta fisa.
Cantitatea de aplicare	Cca. 100-150 g/m ² pe strat, cantitate totala aplicata maxim 450 g/m ² .
Timpul de uscare	O aplicare prin pulverizare de cca. 120g/m ² , bine slefuita, permite aplicarea unui nou strat dupa cca. 2 ore de la uscare, la o temperatura ambientala 20° C. Pentru o slefuire intermediara imbunatatita si o considerabila rezistenta a peliculei de lac recomandam respectarea unui timp de uscare intermediar de cel putin 12 ore.
Slefuirea intermediara	Granulatie cuprinsa intre 240-320. Slefuirea intermediara trebuie efectuata imediat dupa prima aplicare a stratului de lac pentru a garanta o buna aderenta a produsului.

Consultati "Indicatiile generale cu privire la folosirea produselor poliuretanice" precum si Fisele de siguranta ale lacurilor, catalizatorilor si diluantilor.

Caracteristici

Catalizator	ADLER PUR-Harter (cod 82019)
Diluant	ADLER DD-Verdunnung (cod 80019) sau ADLER PUR-Verdunnung (cod 80029)
Depozitare	12 luni. Protejati recipientele de contactul direct cu razele soarelui, nu depozitati produsele in incaperi cu temperaturi ce depasesc +30°C!





EURO-WOOD

Grade de lucru

G 10	OPAC PROFUND	Cod 26211
G 30	OPAC	Cod 26213
G 50	SEMIOPAC	Cod 26215
G 70	SATINAT	Cod 26217
G 90	SATINAT LUCIOS	Cod 26219

Dimensiuni recipiente

4kg, 20kg, alte ambalaje in functie de comanda.

Telefon +40 232 71 87 18
+40 745 65 04 00
E-mail office@euro-wood.ro
Adresa 707366 - Budăi, Iași, România

CUI
Nr. reg.
Capital social
Banca | Cont

RO 15 85 05 73
J22/1965/2003
10.000 lei
B.T. | RO 98 BTRL 02 40 12 02 42 97 67 XX

EURO-WOOD
TEHNOLOGIE PENTRU LEMN
www.euro-wood.ro



ADLER Positiv-Plus

13001

Bait pe baza de apa cu efect pozitiv pentru lemn rasinos

Descrierea produsului

Colorant pe baza de apa pentru lemnul de conifere, bazat pe o combinatie de pigmenti sintetici cu pigmenti micronizati.

Datorita aditivilor speciali, pigmentii se fixeaza foarte bine pe suprafata lemnului, astfel incat acest colorant este creat pentru a fi acoperit cu lacuri pe baza de apa. Este posibila acoperirea chiar si cu lacuri pe baza de solventi.

Toate nuantele se pot amesteca intre ele, si daca este necesar se pot dilua cu ADLER Pozitiv-Plus Icolor. Daca produsul este prea diluat, pot aparea schimbari de nuanta cauzata de culoarea si ingalbenirea naturala a lemnului a lemnului.

Domeniul de utilizare

Adaptat in special pentru lemnul de rasinoase slefuit, periat, sculptat si geluit;

Aplicare

Slefuiti suprafata cu granulatia de 120. Este recomandata umectarea lemnului slefuit, dupa uscare se fleuieste din nou cu granulatie de 150-180.

Amestecati ADLER Pozitiv-Plus bine inainte si in timpul aplicarii. Aplicati prin pulverizare (aerograful, duza de 1,5mm, 2-2,5 atm) un strat omogen si suficient de abundent, ce lasa o urma excesiva de colorant (suprafata umezita : cca. 60g/m²). Pentru nuantele inchise si pentru nuantele luminoase recomandam aplicarea unui strat abundent de 70-75 g/m². Se poate aplica cu pistolul Airless sau Airmix cu presiune scazuta, nu recomandam aplicarea cu pensula sau buretele.

Timpul de uscare

Aproximativ 12 ore, cel mai bine pe durata unei nopti. Utilizand lacuri pe baza de apa este posibila lacuirea dupa 5 ore. Efectul pozitiv se dezvolta in prima faza de uscare (cca 30 min), prin urmare nu fortati uscarea in prima faza.

Inainte de lacuire este recomandata netezirea usoara a suprafetei cu partea din spate a unei hartii abrazive. Apoi este posibila lacuirea cu produse pe baza de apa sau pe baza de solvent. Pentru nuantele deschise recomandam utilizarea numai vopsea anti-ingalbenire cu continut de filtri UV.

Lemnul de larice contine substante interne hidrosolubile, ce sunt activate la aplicarea vopselelor pe baza de apa. Pentru a preveni decolorarea sau marcajele ce pot aparea pe suprafata dupa vopsire, recomandam





EURO-WOOD

pretratarea acestuia cu grundul ADLER Pur-Primer 25291 inaintea aplicarii lacului.

Dupa uscare este posibila slefuirea si acoperirea cu un strat de vopsea pentru lemn pe baza de apa.

Inainte de aplicare efectuati intotdeauna o proba pe lemnul original pentru a verifica nuanta si efectul final.

Daca colorantul intra in contact cu metale, nuanta sufera schimbari. Nu adaugati inapoi in vasul original continutul ramas in pistol sau colorant ce contine impuritati ca rumegusul;

Consultati „instructiunile generale de aplicare a colorantilor pe lemn” si „Fisa de siguranta”.

Consum

Cca 8 m²/l, in functie de forma piesei ce urmeaza a fi vopsita;

Dimensiuni recipiente

1l, 5l;

Depozitare

Intr-un loc racoros, ferit de inghet;

Valabilitate

1 an in ambalaje originale sigilate;

Nuante

Incolor(Farblos)	12801
Fichte gedämpft	12802
Fichte alt	12803
Bergfichte	12804
Waldfichte	12805
Fichte gelaugt	12806
Moorfichte	12807
Graufichte	12808
Fichte gekocht	12809
Kupferbraun	12810
Rotbraun	12811
Gelbbraun	12812
Mittelbraun	12813
Dunkelbraun	12814
Grau	12815



ADLER Spritzbeize

10901

Colorant pentru lemn cu efect de evidentiare a porilor lemnului

Descrierea produsului

Colorant pe baza de solvent, pregatit pentru aplicare; are la baza pigmenti micronizati combinati cu substante speciale rezistente la lumina, pentru realizarea unui efect de pori marcati. Nu ridica porii lemnului; prezinta o excelenta rezistenta la UV.

Amestecul de solventi utilizati nu prezinta urme de diluanti aromatici.

Toate nuantele se pot amesteca intre ele si daca e necesar se pot decolora cu ADLER Konzentrationsregler 90318.

Domenii de utilizare

Pentru colorarea lemnului de esenta tare cu pori mari, cum ar fi stejarul, frasinul, mahon etc., unde se doreste obtinerea efectului de pori marcati.

Suprafetele calorate cu ADLER Spritzbeize pot fi acoperite atat cu vopsele pe baza de solvent, cat si cu lacuri pe baza de apa.

Prelucrarea

Slefuiti cu acuratete suprafata, cu granulatia de 150-180. Inlaturati cu atentie praful format pe suprafata slefuita, mai ales a celui ramas in porii lemnului. Daca se foloseste o hartie abraziva consumata, sau slefuirea nu a fost facuta corespunzator pe toata suprafata, exista riscul aparitiei petelor. Nu este necesara efectuarea umectarii lemnului inaintea aplicarii colorantului.

Agitati bine ADLER Spritzbeize inaintea si in timpul aplicarii. Se aplica prin pulverizare (aerograful: duza 1.5mm, presiune 1,5-2,5 atm), un strat omogen de colorant (cca. 35g/m²), astfel incat sa ramana o suprafata usor umeda. De asemenea, este posibila aplicarea cu pistolul Airless/Airmix cu presiune scazuta. Spalati ustensilele folosite imediat dupa folosire cu acetona sau cu ADLER Nitroverdunnung.

Timp de uscare

Dupa aprox.15 min se poate grundui cu produse pe baza de solventi, sau dupa aproximativ 1 ora in cazul produselor pe baza de apa. Daca e necesar se poate recurge la uscarea fortata.

Finisajul

Colorantul ADLER Spritzbeize poate acoperit atat cu lacuri de interior pe baza de apa, cat si cu lacuri pe baza de solvent. In cazul in care se doreste folosirea unui lac transparent, recomandam tipurile de lac rezistente la lumina, cum ar fi ADLER Legnopur sau ADLER AquaRapid CFB. In cazul in





EURO-WOOD

care nu se utilizeaza un lac rezistent la lumina, nuanta finala se poate ingalbeni usor; trecerea timpului intensifica acest efect.

Diferite tipuri de lemn (stejar, larice) contin substante hidrosolubile, ce sunt activate prin folosirea lacurilor pentru mobila pe baza de apa. Pentru a evita decolorarea sau marcarea (care poate fi majora sau minora in functie de provenienta lemnului), se recomanda aplicarea unui prim strat de grund ADLER PUR-Primer 25291 (consultati fisa tehnica).

Se recomanda efectuarea unei probe pe lemnul original in vederea veificarii nuantei alese.

Consum	Circa 8-10 m ² /l in functie de suprafata .																											
Diluant	ADLER Konzentrationsregler 90318.																											
Ustensile folosite	Se curata cu acetona sau cu ADLER Nitroverdünnung 80001																											
Recipiente	0.9l ; 4l;																											
Valabilitate	Un an in ambalaje originale sigilate																											
Nuante	<table><tr><td>alb (weiß)</td><td>-10901</td></tr><tr><td>Canapa(hanf)</td><td>-10902</td></tr><tr><td>Oliv</td><td>-10903</td></tr><tr><td>Stuf (schilf)</td><td>-10904</td></tr><tr><td>Palisander</td><td>-10905</td></tr><tr><td>Miere (honig)</td><td>-10906</td></tr><tr><td>Rustic(rustikal)-</td><td>-10907</td></tr><tr><td>Coniac(kognak)</td><td>-10908</td></tr><tr><td>Maro(marone)</td><td>-10909</td></tr><tr><td>Mogano maron</td><td>-10910</td></tr><tr><td>Tabak</td><td>-10911</td></tr><tr><td>Mahon rosu</td><td>-10912</td></tr><tr><td>Negru(schwarz)</td><td>-10913</td></tr></table>		alb (weiß)	-10901	Canapa(hanf)	-10902	Oliv	-10903	Stuf (schilf)	-10904	Palisander	-10905	Miere (honig)	-10906	Rustic(rustikal)-	-10907	Coniac(kognak)	-10908	Maro(marone)	-10909	Mogano maron	-10910	Tabak	-10911	Mahon rosu	-10912	Negru(schwarz)	-10913
alb (weiß)	-10901																											
Canapa(hanf)	-10902																											
Oliv	-10903																											
Stuf (schilf)	-10904																											
Palisander	-10905																											
Miere (honig)	-10906																											
Rustic(rustikal)-	-10907																											
Coniac(kognak)	-10908																											
Maro(marone)	-10909																											
Mogano maron	-10910																											
Tabak	-10911																											
Mahon rosu	-10912																											
Negru(schwarz)	-10913																											

