

ADLER Aqua-Sec CFB

30291 ff

Lac pe baza de apa pentru scari si suprafete de interior cu aplicare industriala

Descrierea produsului

Lac pe baza de apa pentru suprafete din lemn cu uscare foarte rapida, ce poate fi utilizat mono sau bicomponent.

Prezinta rezistenta extraordinara la grasini, rezistenta buna la agresiune chimica si mecanica. Accentueaza foarte bine design-ul natural al lemnului, prezinta transparenta extraordinara.

Are proprietati anti-blocking excelente.

Contine filtre speciale UV ce previn ingalbenirea si decolorarea prematura.

Corespunde standardelor

ÖNORM A 1605-12 (suprafete de mobilier):

Rezistenta la agresiune chimica:

utilizat monocomponent corespunde cu : 1-B

utilizat bicomponent corespunde cu : 1-B1

Rezistenta la abraziune :

monocomponent corespunde cu 2-D($\geq 50U$)

bicomponent corespunde cu 2-C($\geq 150 U$)

rezistenta la zgariere:

monocomponent corespunde cu 4-E($\geq 0.5 N$)

bicomponent corespunde cu 4-D ($\geq 1.0 N$)

ÖNORM A 3800-1 privind rezistenta la foc, aplicat pe suport neinflamabil, - B1 in conformitate cu B 3800 -1, Q1, Tr 1

Domenii de utilizare

Pentru lacuire industriala a mobilierului si a altor suprafete de interior, a scaunelor si suprafetelor de bucatarie si baie.

Pentru lacuirea suprafetelor ce se doresc a fi ambalate si depozitate in timp scurt.

Recomandat pentru lacuirea scaunelor sau a scarilor din lemn.

Instructiuni de utilizare

A se agita corespunzator inainte de folosire

Temperatura de aplicare a produsului, a ambientului si a suprafetei de lacuit trebuie sa fie de minim $+15^{\circ}C$.

Anumite tipuri de lemn cu continut bogat in substante hidrosolubile cu ar fi stejarul, lericele, etc se recomanda a fi pregrunduite utilizand ADLER Pur Primer 25291, pentru a preveni aparitia defectelor vizuale.

Prelucrarea bicomponenta:

100 parti in greutate de ADLER Aqua-Sec CFB 30291 ff

7 parti in greutate de ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

Pot life - 4 ore la aprox $20^{\circ}C$.

Daca se doreste extinderea pot life-ului cu inca 4 ore, materialul ramas trebuie amestecat cu material proaspat catalizat in raport de 1:1





EURO-WOOD

Mod de aplicare

Metode de aplicare	Airless	Airmix /Aircoat	Pistol cu cupa
Diametru duza (ømm)	0.23-0.33	0.23-0.33	2.0
Presiune de aplicare (bar)	100-120	60-90	2.5-3.5
Presiune aer (bar)	-	1-2	-
Dilutie	apa		
Raport de diluare %	-	-	-
Cantitate aplicata (g/mp)	Aproximativ 80-120 g. Cantitatea maxima aplicata – 450		

Tim de uscare

Uscare pentru revopsire dupa 2 ore

Uscare pentru slefuire dupa 2 ore

Dimensiuni recipiente

4 kg, 22kg

Intretinere/curatare

Curatarea suprafetelor se face utilizand ADLER Clean-Möbelreiniger 96490.

Pentru intretinere recomandam ADLER Clean-Möbelpflege Plus 7222000210.

Grade de luciu

G10 Stumpfmatt 30291

G30 Matt 30293

G50 Halbmatt 30295

G70 Seidenmatt 30297

Depozitare/durabilitate

In locuri racoroase ferite de inchet,

Cel putin 12 luni in ambalaj original sigilat.

Vascozitate la livrare

120 ± 5 s s conform DIN 53211 (cupa ford de 4mm la 20 C°)



Bluefin Softmat

3052

Lac pe baza de apa cu efect natur

Descrierea produsului

Lac pe baza de apa , acrilic, bicomponent ce pastreaza efectul de lemn natur, cu rezistenta mecanica extraordinara si matasos la atingere. Nu schimba nuanta naturala a lemnului, ramamand perfect mat, totodata nu se amprenteaza la atingere.

Correspunde standardelor

ÖNORM A 3800-1 privind rezistenta la foc, aplicat pe suport neinflamabil, - B1 in conformitate cu B 3800 -1, Q1, Tr 1

ÖNORM S 1555 sau DIN 53160 privind rezistenta la saliva sau transpiratie

ÖNORM EN 71-3 privind siguranta jucariilor; nu contine metale grele.

Domenii de utilizare

Pentru mobilier si suprafete de interior expuse la nivel norma de uzura mecanica

Pentru finisaze de interior cu aspect natura si por deschis.

Recomandat ca strat de lac final pentru suprafete vopsite cu Pigmocryl

Adecvat pentru a fi aplicat pe suprafete albite cu perhidrol

Adecvat a fi aplicat pe suprafete furniruite.

Instructiuni de utilizare

A se agita corespunzator inainte de folosire

Temperatura de aplicare a produsului, a ambientului si a suprafetei de lacuit trebuie sa fie de minim +15 C°.

Anumite tipuri de lemn cu continut bogat in substante hidrosolubile cu ar fi stejarul, lericele, etc se recomanda a fi pregrunduite utilizand ADLER Pur Primer 25291, pentru a preveni aparitia defectelor vizuale.

Prelucrarea bicomponenta:

100 parti in greutate de Bluefin Softmatt 3052000105

10 parti in greutate de ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

Pot life - 4 ore la aprox 20 C° . Temperatura crescuta reduce timpul de prelucrabilitate a lacului.

In cazul aplicarii lac pe lac, se recomanda slefuirea intermediara cu granulat P280 sau P320.

Mod de aplicare

Metode de aplicare	Airless	Airmix /Aircoat	Pistol cu cupa
Diametru duza (ømm)	0.23-0.33	0.23-0.33	1.8
Presiune de aplicare (bar)	100-120	100-120	3-4
Presiune aer (bar)	-	1-2	-
Dilutie	apa		
Raport de diluare %	-	-	5-10
Cantitate aplicata (g/mp)	Aproximativ 80-110 g. Cantitatea maxima aplicata – 400		

Tim de uscare

Uscare pentru manipulare dupa 5 ore

Uscare pentru slefuire dupa 12 ore

Uscare pentru depozitare/suprapunere dupa 12 ore

Uscarea totala dupa 2 zile





EURO-WOOD

Intretinere	Intretinerea suprafetelor se face utilizand ADLER Clean-Möbelreiniger 96490.
Dimensiuni recipiente	4 kg, 20kg
Depozitare/durabilitate	In locuri racoroase ferite de inghet, Cel putin 6 luni in ambalaj original sigilat.
Vascozitate la livrare	90±20 s conform DIN 53211 (cupa ford de 4mm la 20 C°)

Telefon +40 232 71 87 18
+40 745 65 04 00
E-mail office@euro-wood.ro
Adresa 707366 - Budăi, Iași, România

CUI RO 15 85 05 73
Nr. reg. J22/1965/2003
Capital social 10.000 lei
Banca | Cont B.T. | RO 98 BTRL 02 40 12 02 42 97 67 XX

EURO-WOOD
TEHNOLOGIE PENTRU LEMN
www.euro-wood.ro



ADLER Dirty-Effect

12051

Patina antichizanta pe baza de apa

Descrierea produsului

Antichizant sau patina pe baza de apa, pentru a reproduce efectul de vechi si "murdar" in colturile pieselor de mobilier profilate, in porii lemnului (stejar, frasin). Ca suport se poate aplica atat pe lacuri pe baza de apa (de ex. ADLER Aqua-Rapid CFB 30451) cat si lacuri pe baza de solvent (de ex. ADLER Legnopur 26211).

Domenii de utilizare

Pentru a obtine un efect antic asupra mobilierului nou si a structurilor interioare noi din lemn.

Instructiuni de utilizare

A se agita corespunzator inainte de folosire
Temperatura de aplicare a produsului, a ambientului si a suprafetei de lacuit trebuie sa fie de minim +15 C°.

Mod de aplicare

Colorarea suportului de lemn in nuanta dorita

Pentru lemnul de rasinoase recomandam folosirea baitului ADLER Aqua-Positiv 13001, pentru lemn de esenta tare coloranti precum ADLER Aqua-Neoantik 14471, ADLER Aqua-Classic 13301 sau ADLER Aqua-Dark 13596. Peste aceste baituri este posibila aplicarea lacurilor pe baza de apa, cat si a lacurilor pe baza de solvent.

Aplicarea lacului pe suportul de lemn baituit si uscat

Aplicati pe suprafetele baituite 2 straturi ale sistemelor de vopsire, de ex. ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 sau ADLER Legnopur 26211: slefuire intermediara cu granulat 240-320 intre prima si cea de-a doua mana. Nu slefuiti dupa aplicarea celui de-al doilea strat de grund sau lac si respectati un timp de uscare de 3-5 ore inainte de aplicarea patinei ADLER **Dirty-Effect**.

Realizarea efectului vechi

Agitati si amestecati bine ADLER Dirty-Effect inainte de utilizare. Aplicati ADLER Dirty-Effect prin pulverizare (pistol de pulverizare: duza 1,5 - 1,7 mm, presiune 1,5 atm) un strat omogen si subtire pe toata suprafata. Dupa un timp de uscarea aprox. 1 ora la temperatura camerei este posibil sa se elimine excesul de agent anticat cu un material abraziv sintetic (Scotch-Brite sau burete de slefuit cu o granulat 240-320). Lucrand in acest fel, anticantul ramane in porii lemnului si in colturile pieselor profilate oferind efectul antic dorit.

Finisare

Pentru a termina, aplicati un strat de lac pe baza de apa (de ex. ADLER Aqua-Rapid CFB 30451) sau solvent (de exemplu, ADLER Legnopur 26211). Pentru a garanta o buna aderenta intermediara, este important ca finisajul sa se efectueze in decurs de 24 de ore. In cazul in care timpul de asteptare este prea lung, exista o aderenta mai mica. Inainte de a aplica, intotdeauna faceti un test pe lemnul original pentru a evalua efectul obtinut. Pentru elementele





EURO-WOOD

care sunt apoi asamblate impreuna folositi acelasi lac sau vopsea si ADLER Dirty-Effect 12051 cu acelasi numar de productie.

Dimensiuni recipiente 750 ml, 4 L

Tonalitati
Rotbraun - maro roscat 12051
Dunkelbraun - maro inchis 12052
Schwarz - negru 12053
Altbraun - maro antic 12059

Depozitare/durabilitate In locuri racoroase ferite de inghet,
Cel putin 12 luni in ambalaj original sigilat.

Telefon +40 232 71 87 18
+40 745 65 04 00
E-mail office@euro-wood.ro
Adresa 707366 - Budăi, Iași, România

CUI RO 15 85 05 73
Nr. reg. J22/1965/2003
Capital social 10.000 lei
Banca | Cont B.T. | RO 98 BTRL 02 40 12 02 42 97 67 XX

EURO-WOOD
TEHNOLOGIE PENTRU LEMN
www.euro-wood.ro



ADLER Aqua-Isospeed

31016

Descrierea produsului

Grund de umplere pe baza de apa pentru aplicare prin pulverizare cu uscare rapida, putere de acoperire mare, usor de slefuit.

Poate fi utilizat atat monocomponent cat si bicomponent.

Utilizat bicomponent ofera o izolare foarte buna asupra substantelor colorate sau hidrosolubile continute de lemn; poate fi aplicat direct pe panourile de MDF.

Domenii de utilizare

Grund de umplere pentru suprafetele de mobila vopsite ;

Datorita tixotropiei ridicate poate fi aplicat pe suprafetele verticale. De asemenea poate fi aplicat pe elemente profilate si/sau furniruite.

Utilizat bicomponent ofera o capacitate mare de izolare a substantelor hidrosolubile din componenta lemnului, de aceea se recomanda a fi utilizat ca grund pentru suprafete ce se doresc lacuite in nuante pastelate sau alb. Se recomandata utilizarea bicomponenta pe suprafetele din MDF, pentru a obtine o izolare de inalta calitate.

Pentru grunduirea panelurilor multistrat se recomanda utilizarea bicomponenta.

Recomandat pentru ciclul de vopsire greu inflamabil

Mod de lucru

ADLER Aqua-Isospeed este conceput ca prim strat pentru vopseluri pe baza de apa, cum ar fi ADLER Pigmocryl CFB ;

Raportul de amestec

100 parti cantarite de ADLER Aqua-Isospeed alb 31016
5 parti cantarite de catalizator ADLER Aqua-PUR-Harter 82220
Sau

15parti in volum de ADLER Aqua-Isospeed alb 31016

1 parte in volum de catalizator ADLER Aqua-PUR-Harter 82220 ;

Se amesteca bine grundul inainte si dupa adaugarea de catalizator, de preferinta cu ajutorul unui mixer ;

Viscozitatea amestecului

60+/- 5 secunde (cupa FORD diam duzei 6 mm, la 20°C);

Aplicare

Se aplica prin pulverizare airless/airmix (duza diam. 0,28-0.33mm, 100-120 atm./1-2 atm), fara diluare ;

Se aplicarea cu pistol de vopsit cu aer comprimat (duza diam. 1,8-2,2mm, 3-4 atm.), fara diluare

In cazul in care se dilueaza cu mai mult de 5% apa, efectul de izolare scade.





EURO-WOOD

Durata produsului catalizat (pot life)	6 h la 20°C ; Dupa aceasta perioada amestecul grund/catalizator, nu se mai poate utiliza ;
Pregatirea suportului	Pt MDF :slefuire cu granulatie 180-220 ; Pt furnir : slefuire cu granulatie de 180-220
Cantitatea de aplicare	150-200 g/m ² pe strat ; o cantitate mai mica aplicata decit cea recomandata reduce capacitatea de izolare ; Cantitatea maxima de aplicare : max 500 g/m ² ; Pentru obtinerea porilor inchisi aplicati cel putin 2 straturi de ADLER Aqua-Isospeed;
Timpul de uscare	La o aplicare de cca. 150 g/m ² , slefuirea se poate efectua dupa cca. 3 ore de uscare la temperatura ambientala ; Pentru a se putea lacui in conditii optime se recomanda un timp de uscare de 12h Pentru a obtine o izolare perfecta si o stefuire usoara se recomanda uscarea peste noapte Umiditatea ridicata sau temperatura scazuta a ambientului, creste semnificativ timpul de uscare ;
Temperatura de aplicare	Cel putin 15°C
Slefuirea intermediara	Se slefuie cu granulatie 280 intre straturile de grund, si 320-360 intre grund si lac ; Recomandam aplicarea unui nou strat, imediat dupa slefuire pentru obtinerea celei mai bune aderente; slefuirea grundului se face usor, fara a insista foarte mult asupra suportului deoarece se pierde capacitatea de izolare;
Strat final	ADLER Pigmocryl CFB in tonalitatea dorita; Continutul de substante interne hidrosolubile din lemn, poate varia foarte mult, de la tipul pana la originea acestuia; de aceea se recomanda efectuarea unei probe pe lemnul original, pentru evaluarea efectului de izolare
Panouri de MDF	Pe panourile de MDF de buna calitate cu o greutate specifica mare (ex. panouri cu o grosime de 19 mm si cu o greutate de cel putin 700 kg/m ³), se poate aplica ADLER Aqua-Isospeed 31016 cu 5% intaritor 82220, fara preizolare; Daca se aplica un preizolant (cum ar fi ADLER Aqua Soft CFB) grundul poate fi folosit monocomponent. Pentru utilizarea in ambiente sanitare recomandam utilizarea panourilor de MDF rezistente la umiditate, ex. V100. Nu recomandam utilizarea pe suprafetele orizontale, care vor fi in contact permanent cu apa, ex. blaturi de chiuvete ;
Valabilitate	9 luni, ferit de inghet ;
Nuante	Alb 31016 ;





EURO-WOOD

Recipiente

ADLER Aqua-Isospeed 31016 : 22 kg ;
ADLER Aqua-PUR-Harter 82220 : 0,28 kg, 0,77 kg ;



Telefon +40 232 71 87 18
+40 745 65 04 00
E-mail office@euro-wood.ro
Adresa 707366 - Budăi, Iași, România

CUI RO 15 85 05 73
Nr. reg. J22/1965/2003
Capital social 10.000 lei
Banca | Cont B.T. | RO 98 BTRL 02 40 12 02 42 97 67 XX

EURO-WOOD
TEHNOLOGIE PENTRU LEMN
www.euro-wood.ro



ADLER Legnopur

26211

Lac acrilic bicomponent cu rezistenta mecanica excelenta.

Descrierea produsului

Lac transparent, acrilic, de inalta calitate. Ridicata rezistenta mecanica si chimica, putere mare de acoperire, prin aplicare produsul scoate in evidenta aspectul natural al lemnului, excelenta rezistenta la ingalbenire, evidentiaza porii.

Rasina poliacrilica/acetat butirat de celuloza, ADLER Legnopur (cod 26211), nu contine solventi aromatici.

Caracteristici speciale

ADLER Legnopu contine o combinatie de filtri UV speciali, cu inalta protectie impotriva razelor UV, care protejeaza suportul din lemn si eventualii coloranti aplicati, de ingalbenirea sau decolorarea prematura a peliculei.

Rezistenta la agentii chimici	
ONORM A 1605-12-examinare 1	Grupul de clasificare 1-B1
Rezistenta la abraziune	
ONORM A 1605-12-examinare 2	Grupul de clasificare 2-D (≥ 150 rotiri)
Rezistenta in cazul zgirieturii	
ONORM A 1605-12-examinare 4	Grupul de clasificare 4-D (≥ 1.0 N)
Rezistenta la inflamare	
ONORM A 1605-12-examinare 5	Grupul de clasificare 5-B (mobilier cu suprafete ignifuge)
ONORM A 3800-1 (primul B 3800-1)-in combinatie cu un suport ignifug	Clasa de combustibilitate la ignifugare (primul B1) Clasa de formare fum Q1 (rezulta putin fum) Clasa de formare picaturi TR 1 (nu formeaza picaturi)
Greu inflamabil (DIN 4102-B1) Doar in combinatie cu panouri din PAL, cherestea-chiar furniruite, greu inflamabile. Certificatul general de supraveghere al lucrarilor de constructii (Allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis) P-BWU03-I-16.5.235 MPA Stuttgart	
Comportamentul la foc (ONORM EN 13501-1) Doar in combinatie cu panouri din PAL, cherestea-chiar furniruite, greu inflamabile. Comportamentul la foc-B; Formarea fumului - S2, B-S2, D0; Picaturi fierbinti - D0.	
Certificat de inofensivitate Conform procesului verbal de testare al Institutului Austriac pentru produsele de vopsire pe lemn (Osterr. Lackinstitut), se atesta ca finisajele efectuate cu produsele ADLER Legnopur (cod 26211) pe lemn nu sunt periculoase.	



Vopsirea jucariilor

ADLER Legnopur (cod 26211) este potrivit pentru vopsirea jucariilor si corespunde exigentelor impuse de normativa austriaca S1555 ca fiind rezistenta la saliva si transpiratie. Corespunde de asemenea si normei austriece ONORM EN 71-3 "Siguranta jucariilor, migratia anumitor elemente" (fara metale grele).

Domenii de utilizare

Pentru vopsirea suprafetelor de mobilier, a mobilierului pentru hoteluri si scoli, pentru mobila de bucatarie si baie.

Domenii de utilizare II-IV conform normativei austriece ÖNORM A 1610-12 ;

Pentru sisteme de lacuire greu combustibile sau greu inflamabile;

Adaptat si pentru vopsirea suprafetelor albe cu peroxid de hidrogen.

Prelucrarea

Vopseaua ADLER Legnopur (cod 26211) este recomandata pentru aplicarea "lac peste lac":

Vascozitatea produsului	Cca. 30 s conform DIN 53211 (duza de diametru 4 mm, 20°C)
Amestec	10 parti in greutate de ADLER Legnopur (cod 26211) 1 parte in greutate de catalizator ADLER PUR Harter (cod 82019)
Vascozitatea amestecului	Cca 25 s conform DIN 53211 (duza cu diametru de 4 mm, 20° C)
Vascozitatea la aplicare	Aplicare prin pulverizare cu pistol Airless/Airmix (duza 0.23-0.28 mm, 100-120 atm/1-2 atm) si in flow coating; cca. 25 s—fara diluare. Aplicare cu aerograful (duza 1.8 mm, 3-4 atm); cca. 18 s—diluata cu 10% ADLER DD-Verdunnung (cod 80019).
Pot-Life	O zi; produsul catalizat care nu a fost aplicat in timpul zilei poate fi utilizat in ziua urmatoare fiind absolut necesara o amestecare prealabila 1:1 cu materiale proaspete; Nu este posibila o ulterioara utilizare a produsului catalizat in afara celor specificate in prezenta fisa.
Cantitatea de aplicare	Cca. 100-150 g/m ² pe strat, cantitate totala aplicata maxim 450 g/m ² .
Timpul de uscare	O aplicare prin pulverizare de cca. 120g/m ² , bine slefuita, permite aplicarea unui nou strat dupa cca. 2 ore de la uscare, la o temperatura ambientala 20° C. Pentru o slefuire intermediara imbunatatita si o considerabila rezistenta a peliculei de lac recomandam respectarea unui timp de uscare intermediar de cel putin 12 ore.
Slefuirea intermediara	Granulatie cuprinsa intre 240-320. Slefuirea intermediara trebuie efectuata imediat dupa prima aplicare a stratului de lac pentru a garanta o buna aderenta a produsului.

Consultati "Indicatiile generale cu privire la folosirea produselor poliuretanice" precum si Fisele de siguranta ale lacurilor, catalizatorilor si diluantilor.

Caracteristici

Catalizator	ADLER PUR-Harter (cod 82019)
Diluant	ADLER DD-Verdunnung (cod 80019) sau ADLER PUR-Verdunnung (cod 80029)
Depozitare	12 luni. Protejati recipientele de contactul direct cu razele soarelui, nu depozitati produsele in incaperi cu temperaturi ce depasesc +30°C!





EURO-WOOD

Grade de luciu

G 10	OPAC PROFUND	Cod 26211
G 30	OPAC	Cod 26213
G 50	SEMIOPAC	Cod 26215
G 70	SATINAT	Cod 26217
G 90	SATINAT LUCIOS	Cod 26219

Dimensiuni recipiente

4kg, 20kg, alte ambalaje in functie de comanda.

Telefon +40 232 71 87 18
+40 745 65 04 00
E-mail office@euro-wood.ro
Adresa 707366 - Budăi, Iași, România

CUI RO 15 85 05 73
Nr. reg. J22/1965/2003
Capital social 10.000 lei
Banca | Cont B.T. | RO 98 BTRL 02 40 12 02 42 97 67 XX

EURO-WOOD
TEHNOLOGIE PENTRU LEMN
www.euro-wood.ro



ADLER Pigmocryl

CFB31105

Descrierea produsului

Vopsea pe baza de apa, pentru suprafete din lemn, pe baza de dispersii copolimerice de poliuretan-acrilat, cu retea elastica buna. Rezistenta mecanica si chimica buna, rezistenta la creme si grasimi deosebit de buna, rezistenta foarte buna impotriva actiunii UV, prezinta priza foarte buna pe suprafete verticale.

Domenii de aplicare

Pentru suprafete de mobila, suprafete interioare din lemn, lambriuri si tavane de lemn.

Pentru suprafete cu pori deschisi sau pori inchisi.

Metode de aplicare

Viscozitatea la livrare 150 ± 5 sec. conform DIN 53211 (cupa FORD duza de 4 mm, la 20 °C)

Pulverizare Airless/airmix (duza de 0,23-0,33-mm, 100-120 bar material /1-2 bar aer)

Ca. 150 s – nediluant

Pistol cu aer (duza de 2,0 mm, 3-4 bar)

Ca. 120 s – diluat cu cca. 5 % apa

Produsul trebuie amestecat bine inainte de folosire

Este nevoie de o temperatura ambientala de minim 15 °C

Pentru a obtine rezultate optime la temperatura mai scazute si/sau umiditate crescuta(>70%) recomandam adaugarea de intaritor Aqua-PUR-

Harter82220.

Timpul de prelucrare 8 ore (pot life).

Pentru suprafete intens utilizate(mese, scaune, etc) pentru a obtine suprafete rezistente la zgariere sau alte agresii mecanice recomandam in principiu aplicarea unui strat de Aqua Top Antiscratch 30341 sau Aqua Soft CFB 30361. Timpul intermediar de uscare este de minim 12 h, max 3 zile.

In momentul aplicarii pe usile de interior se recomanda verificarea compatibilitatii garniturilor cu suprafetele vopsite.

Tehnica de aplicare

Procedura de aplicare	Airless	Airmix	Aer comprimat
Duza (Ømm)	0.23-0.33	0.23-0.33	2.0
Presiune de pulverizare (bar)	100-120	100-120	3-4
Aer atomizat	-	1-2	-
Diluare	apa		
Adios diluant in %	-	-	5
Vascozitate (cupa 4mm, 20°C)	150	150	120
Cantitate de aplicare (g/m ²)	Cca. 120-200 g/m ² /strat Cantitate totala de aplicare max 450 g		





EURO-WOOD

-suprafete cu pori inchisi circa. 130 g - suprafete cu pori deschisi in tonuri pastelate si RAL 9010 cca 150-200

Timp de uscare

(Temperatura camerei 23 °C, 50% umiditate)
Se poate slefui si revopsi dupa aproximativ 3 h.
Cifrele mentionate sunt orientative. Uscarea depinde de tipul de lemn, grosimea stratului aplicat, temperatura, circulatia aerului, si umiditatea relative a acestuia.

Curatarea ustensilelor

Recomandam curatarea cu apa sau Aqua-Cleaner 80080 (diluata cu 1:1 apa)

Slefuirea intermediara

Granulatie 280-360

Pentru tonuri pastelate si RAL 9010 utilizati doar granulatia 280

Pregatirea suportului

Suportul din lemn sa fie uscat, curatat de praf si grasimi,
Lemn masiv slefuit cu granulatie 150-180

Placi de MDF furniruit slefuit cu granulatie 180-220

Grunduri posibile

Pentru suprafete mate cu por inchis

- a) Placi de PFL sau MDF furniruite, grunduite cu ADLER Aqua-Spritzfüller Weiß (alb) 31010 sau Aqua Isospeed 31016, cu slefuire intermediara granulatie 280-360.
b) Lemn masiv sau placi de PFL cu furnir de baza (fag), grunduite de 2 x cu ADLER Aqua-Spritzfüller Weiß (alb) 31010 sau Aqua Isospeed 31016
c) Placi de MDF, grunduite de 2 - 3 x cu Aqua Isospeed 31016; sau izolate in prealabil cu 1x ADLER Aquasoft CFB si grunduite de 2 x cu ADLER Aqua-Spritzfüller 31010
Lacuirea de acoperire cu ADLER Pigmocryl CFB, in tonalitatea dorita de culoare (cantitatea de aplicare cca. 130 g/m²).

Pentru suprafete mate cu por deschis

Pregatirea prealabila:

- Aplicarea in prealabil a unui izolant ADLER Aqua-Isospeed
Speciile de lemn care tind sa prezinte fluxuri de rasina (spre ex. pinul) si speciile de lemn cu substante lemnoase colorante, solubile in apa (spre ex. frasinul) trebuie izolate in prealabil cu 2x ADLER Aqua Isospeed 31016.
a) Constructii de baza in tonul de culoare RAL 9010 "Alb ca zapada", precum si in tonuri pastelate
- Se va grundui din plin cu 150-200 g/m² ADLER Aqua Isospeed 31016
- Uscarea peste noapte, la temperatura camerei
- Slefuire intermediara cu P 280 (evitati sa faceti gauri!)
- Lacuire de acoperire cu 150-200 g/m² Pigmocryl CFB
b) Constructii de baza pentru tonuri pline de culoare
- Se va grundui din plin cu 150-200 g/m² Pigmocryl CFB
- Uscarea peste noapte, la temperatura camerei





EURO-WOOD

- Slefuire intermediara cu P280-360 (evitati sa faceti gauri!)
- Lacuire de acoperire cu 120-150 g/m² Pigmocryl CFB
In cazul suprafetelor intens utilizate (mese, scaune, usi samd), va recomandam aplicarea ca strat final a lacului ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 (rezistenta chimica excelenta - 1-B1, conform ÖNORM A 1605-12 Testarea 1 - si in tonul de culoare RAL 9010 "Alb ca zapada") sau cu ADLER Aquasoft CFB 30361. Astfel puteti obtine suprafete foarte rezistente din punct de vedere mecanic si care trec "testul cu inelul".
Timpul de uscare intermediara: Minim 12 ore, maxim 3 zile.
Granulatie P 280-360

Slefuire intermediara

Utilizati granulatia de 280 pentru culorile pastelate si RAL9010

Alte indicatii

Daca usile interioare urmeaza sa fie lacuite cu ADLER Pigmocryl CFB, va rugam sa tineti cont de faptul ca trebuie utilizate doar profile de etansare care suporta lacuri acrilate.

Valabilitatea

9 luni - a se feri de inghet

Tonuri de culoare

ADLER Pigmocryl CFB G 50 RAL 9010-31106,

Negru 31122

Pentru amestecarea tonurilor speciale de culoare, va sta la dispozitie o gama de 13 tonuri de culoare de baza (31105 pana la 31122).
Tonurile de culoare RAL, NCS samd. sunt disponibile drept amestec la comanda.

Produce suplimentare

Grund Aqua Isospeed 31016
Lac ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 ff
Lac ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff

Intaritor ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

Intretinere

Curațare cu ADLER Clean Möbelreiniger 96490 și întreținere cu ADLER Clean Möbelpflege 96491

Recipiente

1 kg, 3 kg (doar tonurile de culoare de baza), 5 kg, 25 kg.

Telefon +40 232 71 87 18
+40 745 65 04 00
E-mail office@euro-wood.ro
Adresa 707366 - Budăi, Iași, România

CUI RO 15 85 05 73
Nr. reg. J22/1965/2003
Capital social 10.000 lei
Banca | Cont B.T. | RO 98 BTRL 02 40 12 02 42 97 67 XX

EURO-WOOD
TEHNOLOGIE PENTRU LEMN
www.euro-wood.ro



ADLER Porentinktur

12040

Antichizant pe baza de apa

Descrierea produsului

Produs pe baza de apa pentru colorarea porilor lemnului.

Ca suport se poate aplica atat pe lacuri pe baza de apa (de ex. ADLER Aqua-Rapid CFB 30451) cat si lacuri pe baza de solvent (de ex. ADLER Legnopur 26211).

Domenii de utilizare

Se aplica pe mobilier si suprafete interioare din lemn, este potrivit in realizarea efectului de „alb in pori” pe suprafete incolore sau colorate cat si pe suprafete cu pori deschisi vopsite cu lacuri opace.

Instructiuni de utilizare

A se agita corespunzator inainte de folosire

Temperatura de aplicare a produsului, a ambientului si a suprafetei de lacuit trebuie sa fie de minim +15 C°.

Mod de aplicare

Se slefuieste suportul de lemn pe directia fibrei, cu granulat P120-150. Indepartati praful de slefuit din porii lemnului cu o perie din alama, apoi daca este necesar, aplicati baitul in nuanta dorita. Aplicati pe suprafetele colorate 2 straturi ale sistemelor de vopsire indicate mai sus, de ex. ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 sau ADLER Legnopur 26211: slefuire intermediara cu granulat P240-320 intre prima si cea de-a doua mana. Nu slefuiti dupa aplicarea celui de-al doilea strat de grund sau lac. Dupa ce se lasa sa se usuce peste noapte, se aplica un strat omogen prin pulverizare de ADLER Porentinktur 12040. Dupa uscarea aprox. 1 ora la temperatura camerei, se indeparteaza cu abraziv sintetic (de ex. Scotch Brite) sau cu o carpa uscata, transversal pe directia fibrei si apoi indepartati praful. Pentru a termina, aplicati un strat de lac pe baza de apa de ex. ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 sau solvent de ex. ADLER Legnopur 26211. Pentru a garanta o buna aderenta intermediara, este important ca finisajul sa se efectueze in decurs de 24 de ore. In cazul in care timpul de asteptare este prea lung, exista o aderenta mai mica. Inainte de a aplica, intotdeauna faceti un test pe lemnul original pentru a evalua efectul obtinut.

Randament

1 litru de ADLER Porentintkur 12040 este suficient pentru o suprafata de 10 - 15 m².

Dimensiuni recipiente

750 ml, 5 kg

Tonalitati

Weiß - alb 12040

Depozitare/durabilitate

In locuri racoroase ferite de inghet.

Durata produsului 9 luni in ambalaj original sigilat.



ADLER PUR-Spritzfüller

25513 ff

Grund bicomponent alb pentru suprafete de mobilier

Descrierea produsului

Grund bicomponent pe baza de solvent, fara continut de hidrocarburi aromatice, pe baza de rasini poli-acrilice, cu uscare rapida, putere de umplere excelenta, usor de slefuit.

Produsul este caracterizat de o tixotropie exceptionala la aplicarea in plan vertica si de elasticitate permanenta a peliculei.

Domenii de utilizare

Pentru grunduirea suprafetelor de mobilier opace cu por inchis.

Pentru suprafete greu inflamabile sau greu combustibile.

Instructiuni de utilizare

Se recomanda a se amesteca bine inainte de utilizare

Pe structurile de mobilier pentru ambarcatiuni se recomanda a se aplica 3 straturi a cate 150g/mp.

In ceea ce priveste vopsirea suprafetelor de interior din ambarcatiuni, nu se recomanda aplicarea pe conducte, capace ale tevilor sau cabluri

Pregatirea suportului

Suportul trebuie sa fie uscat, curat, capabil sa ofere aderenta grundului, fara continut de grasimi, ceruri, silicon sau rasini pe suprafete si binenteles desprafuite.

Pentru a obtine o suprafata perfecta pe suprafetelor din MDF se recomanda aplicarea unui izolat, apoi grunduirea suprafetelor (de doua ori pe muchii/frezari si o data pe suprafata desfasurata).

Ca si izolat se poate aplica ADLER DD-Isoliergrund 25103 iar pe canturile/profilurile suprafetelor din MDF de calitate se poate aplica ADLER Legnopur. In functie de calitatea substratului se pot aplica 1-2 straturi de izolat.

Timpul de sucare recomandat pentru izolat este de min 12 ore dupa care se poate slefui usor utilizand granulat P280.

Raport amestec

ADLER PUR-Spritzfüller poate fi utilizat doar cu intaritor si doar in raportul de mai jos. Orice abatere poate dauna peliculei de grund

10 parti in greutate ADLER PUR-Spritzfüller

1 parte in greutate ADLER PUR-Härter 82019

Sau

5 parti in volum de ADLER PUR-Spritzfüller

1 parte in volum de ADLER PUR-Härter 82019

Pot life

8 ore

Temperatura crescuta reduce pot life-ul

Pentru viteza de lucru mai mare si un timp de uscare mai rapid recomandam utilizarea intaritorului

5 parti in greutate de ADLER PUR-Spritzfüller

1 parte in greutate de ADLER PUR-Härter [intaritor] S 82040

Sau





EURO-WOOD

3 parti in volum de ADLER PUR-Spritzfüller

1 parte in volum ADLER PUR-Härter [intaritor] S 82040

Pot life

5 ore

Temperatura crescuta reduce pot life-ul

Slefuirea intermediara se face utilizand granulatii P280-P320

Se vopseste utilizand ADLER Pigmpur 24005 ff in nuanta RAL sau NCS dorita.

Mod de aplicare

Metode de aplicare	Airless	Airmix / Aircoat	Pistol cu cupa
Diametru duza (ømm)	0.28-0.33	0.28-0.33	1.8 -2.0
Presiune aplicare material (bar)	100-120	100-120	3-4
Presiune aer (bar)	-	1-2	-
Dilutie	ADLER DD-Verdünnung 80019		
Procent de diluare	15-20	15-20	35-45
Viscozitate (s) (4-mm cup, 20°C)	Aprox 30	Aprox 30	20
Cantitatea aplicata pe strat (g/m²)	Aproximativ 170-220 Maxim 750		

Timp de uscare

Pentru manipulare si stivuire	Uscare peste noapte
Pentru slefuire si vevopsire	Dupa aprox. 5 ore

Dupa primul strat de grund se poate slefui usor cu granulatie P280 dupa aproximativ 5 ore.

Dupa aplicarea celui de-al doilea strat de grund se recomanda a se astepta un timp de uscare de minim 12 ore inainte de lacuire, pentru a se asigura suportul optim pentru un finisaj perfect.

Datele privind timpul de uscare sunt orientative si pot fi influentate de tipul suportului, temperatura, umiditate, grosimea stratului aplicat. etc

Dimensiuni recipiente

30 kg, 4 kg

Nuante/Grade de luciu

Weiß/Alb 25515
Negru 25513

Telefon +40 232 71 87 18
+40 745 65 04 00
E-mail office@euro-wood.ro
Adresa 707366 - Budăi, Iași, România

CUI RO 15 85 05 73
Nr. reg. J22/1965/2003
Capital social 10.000 lei
Banca | Cont B.T. | RO 98 BTRL 02 40 12 02 42 97 67 XX

EURO-WOOD
TEHNOLOGIE PENTRU LEMN
www.euro-wood.ro

